

## 施工仕様書【ラピスグランデ：吹付け施工】

### ●製品構成

| 種別  | 製品名         | 概要                    | 容量       | 色    |
|-----|-------------|-----------------------|----------|------|
| 下塗り | 含浸カチオンシーラーN | 水性浸透型アクリル樹脂エマルジョンシーラー | 15kg     | 淡ブルー |
|     | BDプライマー     | 可とう形水性アクリル樹脂下塗り塗料     | 20kg・5kg | グレー  |
| 中塗り | ラピスグランデ中塗   | 水性アクリルシリコン樹脂中塗り塗料     | 16kg・4kg | 仕上色  |
| 上塗り | ラピスグランデ上塗   | 水性艶消し多彩柄アクリルシリコン樹脂塗料  | 16kg・4kg | 仕上色  |

### ●適用部位、適用下地

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| 適用部位 | 外壁、基礎等外部                                               |
| 適用下地 | コンクリート・モルタル・ALC・PC部材・窯業系サイディングボード・スレート板・ケイカル板など        |
| 既存塗膜 | リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性、EP、アクリルエナメル、アクリルウレタン、アクリルシリコンなどの活膜 |

### ●施工工程

| 工程   | 材料名<br>(希釈)                                                                                                                                                                                                                                                             | 調合比<br>(重量比%)                                                                                                                               | 標準塗布量<br>(kg/㎡/回) | 標準塗布回数    | 塗重ね間隔<br>(23℃)       | 施工方法               |                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 下地調整 | 新築時の場合                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・下地は十分に乾燥してください。(含水率10%以下、pH10以下)<br>・表面のレイトンス、エフロ、付着物は取り除いてください。<br>・下地の巣穴、傷、不陸、目違い段差などは補正調整処理をしてください。<br>・ALC面はセメント系フィラーなどにて下地調整を行ってください。 |                   |           |                      |                    |                   |
|      | 塗り替え時の場合                                                                                                                                                                                                                                                                | ・既存塗膜の浮きや膨れ、脆弱な部分は十分にクレン除去してください。<br>・表面のエフロ、チョーキング、ゴミ、塵埃、汚れなどは高圧洗浄にて十分に除去し洗浄後は十分に乾燥してください。<br>・既存塗膜の除去で生じた段差等が発生した場合、同一になる塗材で復元してください。     |                   |           |                      |                    |                   |
| 下塗り  | 通常仕様の<br>場合                                                                                                                                                                                                                                                             | 含浸カチオンシーラーN                                                                                                                                 | 既調合               | 0.10～0.20 | 1回                   | 3h以上               | 刷毛・ウールローラー        |
|      | 微弾性仕様の<br>場合                                                                                                                                                                                                                                                            | BDプライマー<br>清水                                                                                                                               | 100<br>0～5        | 0.20～0.60 | 1～2回                 | 工程内4h以上<br>工程間4h以上 | 刷毛・ウールローラー<br>吹付け |
| 中塗り  | ラピスグランデ中塗                                                                                                                                                                                                                                                               | 既調合                                                                                                                                         | 0.20～0.40         | 1回        | 3h以上                 | 刷毛・ウールローラー<br>吹付け  |                   |
| 上塗り  | ラピスグランデ上塗                                                                                                                                                                                                                                                               | 100                                                                                                                                         | 0.23～0.33         | 2回        | 工程内3h以上<br>最終養生24h以上 | 吹付け                |                   |
|      | 清水                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0～5                                                                                                                                         |                   |           |                      |                    |                   |
| 注意事項 | ・各種製品容器記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しく安全に施工してください。<br>・上塗りは、柄杓で軽く混ぜる程度で攪拌してください。 攪拌機（電動・エア）の使用は外観が変わるおそれがあるため厳禁です。<br>・上塗り吹付けの際は、必ず試し吹きをしてから本施工を行ってください。<br>・中塗り、上塗りともに、足場ムラ低減のため、パネル単位や当て板などを取り入れ施工してください。<br>・降雨、降雪、結露が予測される場合、強風下での施工は避けてください。<br>・気温5℃以下、湿度85%以上の場合は施工を避けてください。 |                                                                                                                                             |                   |           |                      |                    |                   |

### ●吹付けガン設定

| 塗装材料      | 塗装器具                         | 吹付ガン設定（AGAガン・ふくべー共通） |        |
|-----------|------------------------------|----------------------|--------|
| BDプライマー   | 明治機械製作所 AGAガン<br>大塚刷毛製造 ふくべー | 口金口径                 | 4mm    |
|           |                              | 圧力                   | 0.4MPa |
| ラピスグランデ中塗 |                              | 口金口径                 | 6.5mm  |
| ラピスグランデ上塗 |                              | エアーストローク             | 2.5mm  |
|           |                              | ニードル戻し回転数            | 1～2回転  |
|           |                              | 圧力                   | 0.4MPa |

東日本総販売元


**フジケミカル株式会社**

〒103-0012

東京都中央区日本橋堀留町1-2-10

TEL：03-5651-5451

E-mail：shiage1@fc-tokyo.co.jp

近畿総販売元


**フジケミカル株式会社**

〒530-0043

大阪府大阪市北区天満1-3-21

TEL：06-6358-0291

E-mail：fujikemikinki@fkkasei.co.jp

西日本総販売元


**フジケミカル株式会社**

〒810-0076

福岡県福岡市中央区荒津2-3-10

TEL：092-781-3555

E-mail：fukuoka@fujikemi.co.jp

## 施工仕様書【ラピスグランデ：ローラー施工】

### ●製品構成

| 種別  | 製品名         | 概要                    | 容量       | 色    |
|-----|-------------|-----------------------|----------|------|
| 下塗り | 含浸カチオンシーラーN | 水性浸透型アクリル樹脂エマルジョンシーラー | 15kg     | 淡ブルー |
|     | BDプライマー     | 可とう形水性アクリル樹脂下塗り塗料     | 20kg・5kg | グレー  |
| 中塗り | ラピスグランデ中塗   | 水性アクリルシリコン樹脂中塗り塗料     | 16kg・4kg | 仕上色  |
| 上塗り | ラピスグランデ上塗   | 水性艶消し多彩柄アクリルシリコン樹脂塗料  | 16kg・4kg | 仕上色  |

### ●適用部位、適用下地

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| 適用部位 | 外壁、基礎等外部                                               |
| 適用下地 | コンクリート・モルタル・ALC・PC部材・窯業系サイディングボード・スレート板・ケイカル板など        |
| 既存塗膜 | リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性、EP、アクリルエナメル、アクリルウレタン、アクリルシリコンなどの活膜 |

### ●施工工程

| 工程   |              | 材料名<br>(希釈)                                                                                                                                                                                                    | 調合比<br>(重量比%) | 標準塗布量<br>(kg/m <sup>2</sup> /回) | 標準塗布回数 | 塗重ね間隔<br>(23℃)       | 施工方法          |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|----------------------|---------------|
| 下地調整 | 新築時の場合       | ・下地は十分に乾燥してください。(含水率10%以下、pH10以下)<br>・表面のレタンス、エフロ、付着物は取り除いてください。<br>・下地の巣穴、傷、不陸、目違い段差などは補正調整処理をしてください。<br>・ALC面はセメント系フィラーなどにて下地調整を行ってください。                                                                     |               |                                 |        |                      |               |
|      | 塗り替え時の場合     | ・既存塗膜の浮きや膨れ、脆弱な部分は十分にケレン除去してください。<br>・表面のエフロ、チョーキング、ゴミ、塵埃、汚れなどは高圧洗浄にて十分に除去し洗浄後は十分に乾燥してください。<br>・既存塗膜の除去で生じた段差等が発生した場合、同一になる塗材で復元してください。                                                                        |               |                                 |        |                      |               |
| 下塗り  | 通常仕様の<br>場合  | 含浸カチオンシーラーN                                                                                                                                                                                                    | 既調合           | 0.10～0.20                       | 1回     | 3h以上                 | 刷毛・ウールローラー    |
|      | 微弾性仕様の<br>場合 | BDプライマー<br>清水                                                                                                                                                                                                  | 100<br>0～5    | 0.20～0.60                       | 1～2回   | 工程内4h以上<br>工程間4h以上   | 刷毛・ウールローラー    |
| 中塗り  |              | ラピスグランデ中塗                                                                                                                                                                                                      | 既調合           | 0.20～0.40                       | 1回     | 3h以上                 | 刷毛・ウールローラー    |
| 上塗り  |              | ラピスグランデ上塗                                                                                                                                                                                                      | 100           | 0.23～0.33                       | 2回     | 工程内3h以上<br>最終養生24h以上 | 砂骨ローラー<br>標準目 |
|      |              | 清水                                                                                                                                                                                                             | 0～5           |                                 |        |                      |               |
| 注意事項 |              | ・各種製品容器記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しく安全に施工してください。<br>・上塗りは、柄杓で軽く混ぜる程度で攪拌してください。攪拌機（電動・エア）の使用は外観が変わるおそれがあるため厳禁です。<br>・上塗りは、必ず試し塗りをしてから本施工を行ってください。<br>・降雨、降雪、結露が予測される場合、強風下での施工は避けてください。<br>・気温5℃以下、湿度85%以上の場合は施工を避けてください。 |               |                                 |        |                      |               |

東日本総販売元


**フジケミ東京株式会社**

〒103-0012  
東京都中央区日本橋堀留町1-2-10  
TEL : 03-5651-5451  
E-mail : shiage1@fc-tokyo.co.jp

近畿総販売元


**フジケミ近畿株式会社**

〒530-0043  
大阪府大阪市北区天満1-3-21  
TEL : 06-6358-0291  
E-mail : fujichemikinki@fkkasei.co.jp

西日本総販売元


**フジケミカル株式会社**

〒810-0076  
福岡県福岡市中央区荒津2-3-10  
TEL : 092-781-3555  
E-mail : fukuoka@fujichemi.co.jp