

2022年12月版

フェロブリエ施工要領書【ローラー施工版】

●製品構成

2011 11 31-70								
製品名	概要	容量	色					
フェロブリエバインダー	水性アクリルシリコン下塗り塗料	16kg·4kg	仕上色					
フェロブリエ	水性艶消しメタリック調アクリルシリコン塗料	16kg·4kg	仕上色					

●施丁丁程

加工工程								
工程		材料名調		標準塗布量	標準塗装	乾燥時間		
		(希釈)	ш с-ли	(kg/㎡/回)	回数	塗重ね間隔		
1	下塗り	フェロブリエバインダー	既調合	0.20~0.40	1回	3h以上		
2	上塗り	フェロブリエ 清水	100 0~5	0.20~0.30	2回	3h以上 最終養生24h以上		
・製品容器、「フェロブリエローラー施工動画」記載の注意事項を必ず読む。 ・下塗り、上塗りともに、足場ムラ低減のため、パネル単位で仕上げる。 ・下塗り、上塗りともに、縦横方向で均一になる様に塗布し、 ・ 最後に一定方向で仕上げる。 ・ 上塗りは、柄杓で軽く混ぜる程度で、撹拌機(電動・エアー)の使用は厳禁。 ・ 降雨、降雪、結露が予測される場合、強風下での施工は避ける。								

●施工工具

塗装材料	塗装器具		
フェロブリエバインダー	ウールローラー(中毛)		
フェロブリエ	砂骨ローラー(極細目)		

・気温5℃以下、湿度85%以上の場合は施工を避ける。

東日本総販売元

ドフジケミ東京株式合社

〒103-0012

東京都中央区日本橋堀留町1-2-10

TEL: 03-5651-5451

E-mail: shiage1@fc-tokyo.co.jp

近畿総販売元

プラジケミ近畿株式会社

〒530-0043

大阪府大阪市北区天満1-3-21

TEL: 06-6358-0291

E-mail: fujichemikinki@fkkasei.co.jp

西日本総販売元

プラジケミカル株式会社

【本社/九州エリア】 場1-3-21 〒810-0076

福岡県福岡市中央区荒津2-3-10

TEL: 092-781-3555

E-mail: fukuoka@fujichemi.co.jp