

## フェロブリエ施工要領書【吹付け施工版】

### ●製品構成

製品名	概要	容量	色
フェロブリエバインダー	水性アクリルシリコン下塗り塗料	16kg・4kg	仕上色
フェロブリエ	水性艶消しメタリック調アクリルシリコン塗料	16kg・4kg	仕上色

### ●施工工程

工程	材料名 (希釈)	調合	標準塗布量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	標準塗装 回数	乾燥時間 塗重ね間隔
1 下塗り	フェロブリエバインダー	既調合	0.20~0.40	1回	3h以上
2 上塗り	フェロブリエ 清水	100 0~3	0.15~0.25	2回	3h以上 最終養生24h以上
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・製品容器、「フェロブリエ吹付け施工動画」記載の注意事項を必ず読む。</li> <li>・下塗り、上塗りともに、足場ムラ低減のため、パネル単位で仕上げる。</li> <li>・上塗りは、試し吹きを必ず行う。</li> <li>・上塗りは、柄杓で軽く混ぜる程度で、攪拌機（電動・エア）の使用は厳禁。</li> <li>・降雨、降雪、結露が予測される場合、強風下での施工は避ける。</li> <li>・気温5℃以下、湿度85%以上の場合は施工を避ける。</li> </ul>				

### ●施工工具

塗装材料	塗装器具
フェロブリエバインダー	明治機械製作所 AGAガン
フェロブリエ	大塚刷毛製造 ふくべー

吹付ガン設定（AGAガン・ふくべー共通）	
口金口径	6.5mm
エア芯口径	2.5mm
ニードル戻し回転数	2回転
圧力	0.4MPa

東日本総販売元


**フジケミ東京株式会社**

〒103-0012

東京都中央区日本橋堀留町1-2-10

TEL : 03-5651-5451

E-mail : shiage1@fc-tokyo.co.jp

近畿総販売元


**フジケミ近畿株式会社**

〒530-0043

大阪府大阪市北区天満1-3-21

TEL : 06-6358-0291

E-mail : fujichemikinki@fkkasei.co.jp

西日本総販売元


**フジケミカル株式会社**

【本社/九州エリア】

〒810-0076

福岡県福岡市中央区荒津2-3-10

TEL : 092-781-3555

E-mail : fukuoka@fujichemi.co.jp